



BOLETÍN TÉCNICO SPARLACK CETOL CLASSIC BALANCE SATINADO – EXTERIOR E INTERIOR



SPARLACK CETOL CLASSIC BALANCE es un ultra protector elástico, no cuartea ni descascara. Con tecnología Balance (listo para uso, rápido secado y bajo olor). Durabilidad máxima 6 años. Protección máxima para maderas expuestas al sol, la lluvia y con acción contra hongos. Forma una película elástica, capaz de acompañar los movimientos naturales de dilatación y contracción. Grietas en general que aparecen en la estructura no se encuadran como movimientos naturales. En esos casos, Sparlack no es capaz de acompañar las deformaciones de la superficie.

BENEFICIOS

- Película ultra resistente al sol y lluvia.
- Rápido secado y sin olor.
- Máximo filtro UV.
- Hidrorrepelente.
- Protege contra hongos.

ENVASES

- 3,6L y 900 mL

CLASIFICACIÓN

Producto clasificado conforme a la norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 – Tipo 4.3.2.8.

INDICACIONES DE USO

Indicado para casas, puertas, ventanas, portones y decks. No es indicado para pisos.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Producto a base de polímeros acrílicos en emulsión, pigmentos transparentes absorbentes de rayos ultravioleta, bactericida y fungicida no metálico, agente mate, aditivos y agua.

¿Conoce el Programa Sectorial de Calidad – PSQ?

El PSQ es un programa de calidad creado y regido por ABRAFATI (Asociación Brasileña de los Fabricantes de Tinta) desde 2002 y tiene como objetivo evaluar la conformidad de las pinturas inmobiliarias comercializadas en nuestro mercado de acuerdo con las normas técnicas brasileñas (ABNT / NBR) creadas específicamente para el sector. Además de eso, el programa es responsable por el desenvolvimiento del mercado y mejora de calidad de los productos ofertados. Actualmente, 35 fabricantes de pinturas integran el programa y son responsables por el 85% de la producción de pinturas en el Brasil. Coral es una de ellas.

ABNT: Asociación Brasileña de Normas Técnicas | NBR: Norma Brasileña



BOLETÍN TÉCNICO SPARLACK CETOL CLASSIC BALANCE SATINADO – EXTERIOR E INTERIOR



INFORMACIONES TÉCNICAS

- Color: Canela.
- Brillo (@60°): 20 - 40 UB
- Sólidos/Volumen: 33 - 37%
- Sólidos/Peso: 37 - 41%
- Viscosidad: 60 - 70 UK.
- Peso Específico: 1,033 - 1,094 g/cm³
- VOC 250 (compuestos orgánicos volátiles): 18 g/L
- Punto de fulgor: >100°C

¿Sabe qué es VOC y por qué evaluar?

VOC es la sigla en inglés para Compuestos Orgánicos Volátiles (también conocido como COV), o sea materiales que evaporan en condiciones normales de temperatura y presión. El contenido de VOC en pinturas base agua es proveniente de pequeñas cantidades de solventes utilizados. Esos materiales, cuando entran en contacto con óxidos de nitrógeno presentes en el aire y con la luz solar, reaccionan formando compuestos perjudiciales para la salud, pudiendo causar irritaciones y enfermedades graves, y deterioro del medio ambiente. Por eso, es muy importante minimizar los VOCs de las pinturas. Coral se preocupa con eso durante el desarrollo de sus productos y está siempre verificando el nivel de VOC de sus productos.



BOLETÍN TÉCNICO SPARLACK CETOL CLASSIC BALANCE SATINADO – EXTERIOR E INTERIOR



DATOS DE APLICACIÓN

DILUENTE	No aplica.
HERRAMIENTA	Pincel o brocha de cerdas s
SECADO	Al tacto: 30 minutos; Entre manos: 4 horas; Final: 4 horas
MANOS	Madera nueva: 3 manos R
RENDIMIENTO POR MANO	Hasta 54 m ² / galón / mano Hasta 14 m ² /¼ galon / mano *Variable según el tipo de madera y el espesor de la capa aplicada
DILUCIÓN	Nodiluirel producto. Listopara uso. En maderas resinosas de ambiente externo, aplique una mano diluída al 10% con agua, enseguida, aplique 3 manos sin dilución.
LIMPIEZA	Limpie las herramientas con agua y jabón.

Observación: Para someter a la película del barniz a esfuerzo físico o presión de objeto sobre ella, espere por lo menos 7 días. El tiempo de secado podrá sufrir alteraciones dependiendo del clima el día de la aplicación. También podrá variar de acuerdo con la estación del año y la región. Por eso, recomendamos evitar la aplicación en días lluviosos, temperatura abajo de 10°C o superior a 40°C y humedad relativa del aire superior a 85%.

OTRAS INFORMACIONES

Válido por: 24 meses.

Para cualquier otro tipo de uso o información, llame al Servicio de Atención al Cliente y Consumidor SACC - 08000 11 77 11. Emergencias médicas (24 horas) CEATOX - Centro de Asistencia Toxicológica del Instituto del niño del Hospital de Clínicas, tel.: 08000 14 81 10. A FISPQ - Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos (FISPQ) de este producto químico puede ser obtenida en el sitio web www.coral.com.br

Cualquier recomendación, informaciones, asistencias o servicios brindados por Akzonobel Tintas Decorativas Brasil sobre sus productos o el uso y aplicación de los mismos son dados de buena fe, confiando serán apropiados y confiables, teniendo garantías conforme los límites del Código de Defensa del Consumidor. Rev.: 08/2020